



Informations générales

Nous recommandons de balayer les surfaces pavées ou les dallages uniquement à la main durant les trois premiers mois suivant la pose. Après cette période, il est possible d'utiliser des balayeuses mécaniques. Les balayeuses mécaniques avec aspiration ne doivent être utilisées qu'au bout d'un an pour éviter une aspiration des joints qui, au début, ne sont pas encore consolidés.

Nettoyage général

Les salissures normales des surfaces pavées ou des dalles (p. ex. terre, poussière) peuvent être éliminées à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai dur et d'eau courante. Les taches dues par exemple à des feuillages ou pétales ayant une propension à déteindre fortement peuvent être atténuées au maximum en éliminant rapidement la cause. Pour les salissures tenaces, il est recommandé d'utiliser un savon liquide neutre répandu dans le commerce (p. ex. du savon mou).

Pour les salissures importantes telles que l'huile, la graisse ou la mousse, vous trouverez dans le commerce toute une gamme de produits nettoyants spécialement adaptés aux parpaings en béton aggloméré. Ceux-ci doivent être utilisés conformément aux indications des différents fabricants. Pour les produits non recommandés par KANN,

nous ne pouvons garantir aucune fonction ni aucune compatibilité avec nos produits.

Nettoyeur haute pression

Il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur haute pression, étant donné que la pression élevée peut entraîner le décrochage du matériau des joints et endommager la structure de la surface du revêtement.

Entretien et prévention

Pour conserver toute la beauté des surfaces des pierres ou des dalles au fil des ans, il est recommandé d'utiliser un produit d'imprégnation ou un imperméabilisant. Il est non seulement possible d'atténuer la tendance naturelle aux salissures dues à l'influence de l'environnement ainsi que les décolorations dues aux pétales et feuilles notamment, mais le travail de nettoyage est lui aussi considérablement réduit



Application

Les produits d'imprégnation et les imperméabilisants sont à appliquer avant la pose des joints. Veuillez noter que selon les influences de l'environnement ainsi que les sollicitations mécaniques et chimiques, l'efficacité de la protection offerte par

l'imperméabilisant ou l'imprégnation s'amointrit avec le temps. Dans ce cas, ceux-ci doivent être rafraîchis ou renouvelés. L'application s'effectue en couches fines avec un rouleau en laine d'agneau rase sur les surfaces nettoyées, séchées et sans poussière, ou avec un rouleau en mousse ou en caoutchouc mousse résistant aux solvants. Les pierres ou dalles traitées n'absorbent pas ou très peu d'eau par la surface. L'eau reste sur la surface des dalles sous la forme de gouttes qui sèchent naturellement.

Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: info@kann.de - Telefon: **02622/707-707**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen, Telefon 02622/707707, www.kann.de